



ASTARTEK

Sıva Astarı

Ürün Tanırım Föyü

GENEL BİLGİLER

- **ASTARTEK**, pürüzsüz yüzeylerin pürüzlendirilmesinde kullanılan yeşil renkli sıva astarıdır.
- **ASTARTEK**, brüt beton yüzeylere **ALÇITEK, ALÇITEK TORO, ALÇITEK GOLD, SIVATEK** veya **GRIÖ MATİK** sıva uygulamasından önce kullanılır.
- Duvar ve tavanlarda tutunmayı artırır.
- Yüzeğe uygulanan sıvanın çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.
- Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılır.
- Uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey, tutunmayı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve ayrılan, kabaran ve tam yapışmayan bozukluklardan arındırılmalıdır.
- **ASTARTEK** karışımı, önceden hazırlanmış yüzeye rulo ile uygulanır.
- Açılmış ambalaj içindeki **ASTARTEK** yeniden kullanım öncesi karıştırılmalıdır.
- **ASTARTEK**, uygulandığı yüzeyde ilk kürünü hızlı aldığından, uygulamaya geçmeden önce yüzeyin emiciliği kontrol edilir.
- **ASTARTEK** uygulanan yüzey, sıva uygulamasına geçmeden önce, en az 24 saat bekletilmelidir.

ÖNERİLER

- Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- **ASTARTEK** ile çalışırken kap içerisindeki karışım belli aralıklarla karıştırılmalıdır.
- **ASTARTEK**'i nem oranının yüksek olduğu alanlarda kullanmayınız. Uygulamadan sonra, kullanılan el aletlerini ve ekipmanları su ile temizleyiniz.
- Sıva uygulamasına geçmeden önce **ASTARTEK** sürülen yüzeyin aşırı toz tutmamış olmasına dikkat edilmelidir.

TÜKETİM

- **ASTARTEK** sarfiyatı, uygulama yapılacak yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak 150-250 gr/m²'dir.
- Bir miktar sulandırılmış karışımlar için sarfiyat, 210-350 gr/m²'dir.

SAKLAMA KOŞULLARI

- **ASTARTEK** serin ve kuru ortamlarda, orijinal ambalajında, açılmadan saklanmalıdır.
- **ASTARTEK**, 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donar. Depolama koşullarına dikkat edilmelidir.
- Açılmış ambalajların ağızları sıkıca kapatılmalı, uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içinde kullanılmalıdır.
- Uygun depolama koşullarında muhafaza edilen **ASTARTEK**, üretim tarihinden itibaren en fazla 6 ay içerisinde tüketilmelidir.

ASTARTEK

Sıva Astarı



STANDART

Sahip olduğu standart	TS 13744	Sıvılar Ve Yapıştırıcılar İçin Aderans Arttırıcı Akirlik Dispersiyon Esaslı Astarlar
-----------------------	----------	--

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Akrilik kopolimer esaslı
Rengi	Yeşil
Kıvamı	Fırça Kıvamı
Yoğunluğu (g/ml) (20°C)	1,55 + 0,05
pH	8,00 - 9,00
Tavsiye edilen kat sayısı	Tek Kat
Kuruma süresi (20°C)	120 - 180 dakika
Tam kuruma süresi	24 saat
İnceltme	Ağırlıkça en fazla %40 oranında su ile inceltilebilir

AMBALAJ

Tip	Plastik Kova
Ağırlık	12 kg