

GRİO

Saten

Perdah Macun

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- GRİO Saten, binaların iç ve dış cephelerinde elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat çimento esaslı perdah macunudur.
- Sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal çatlaklarının onarımında kullanılır.
- Sağlam olmayan ve 3 mm'den daha kalın sıva bozukluğu olan yüzeylerde uygulanmaz.
- Binaların iç ve dış cephelerinde çimento esaslı sıva yüzeylerinin üzerine kullanılır.

UYGULAMA

- 20 kg'lık bir torba **GRİO Saten**'e ortalama 6-7 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- GRİO Saten** mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Karışım, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.
- Ürüne başka hiçbir malzeme (kum, çimento vb.) eklemeyiniz.
- GRİO Saten** çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 2-3 saat beklenmeli, toplam kalınlık 3 mm.'yi geçmemelidir.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- GRİO Saten** tam olarak kuruduktan sonra yüzey zımparalanarak düzgünlük sağlanmalıdır.
- Belirtilen süreler ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

UYARILAR

- Uygulama, +5°C ile +35°C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey, kalıp yağı, toz, boya ve yapışmayı azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.
- Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- 3 mm'den derin çatlak ve kusurlar GRİO Saten uygulamasından en az 72 saat önce tamir edilmelidir.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.
- Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri **GRİO Tamir Harcı** ile yapılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
- Erimiş, donmakta olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Güneş, rüzgar altında ve sıcak/soğuk yüzeylerde uygulanmamalıdır.

DEPOLAMA

- Ürün torbaları donmaya karşı korunaklı, kuru ve serin ortamda, hava akımına maruz bırakılmadan üst üste 10 torbaya kadar depolanmalıdır.
- Ürünler torba üzerinde yazan üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanılmalıdır.
- Kullanım süresinin aşılması ve kötü depolama koşulları ürünün niteliklerini bozar.

TÜKETİM

- 1.5 - 1.7 kg/m² (1 mm için)

GRİO

Saten

Perdah Macun



TEKNİK ÖZELLİKLER ANALİZ SONUÇLARI

Fiziksel Özellikler	Gri, Beyaz, toz formunda
Gevşek Birim Hacim Ağırlığı	850-1050 kg/m ²
Yaş Birim Hacim Ağırlığı	1650-1950 kg/m ³
Karışım Oranı	6-7 Lt su / 20 kg Gri Saten
Hazırlanan harcın kullanım süresi	4 saat
Dokunma Süresi	4 saat
Tam kuruma Süresi	24 saat
Uygulama Kalınlığı	1-3 mm
Uygulanabilecek kat kalınlığı	Max 1,5 mm
Katlar arası beklenilmesi gereken süre	2-3 saat
Parlaklık	G3
Basınç Dayanımı:	10 N/mm ²
Yapışma Mukavemeti	0,8 N/mm ² (28 gün sonra)
Klor İçeriği	%0,05
Yangına Tepki	A1
Tane Büyüklüğüne Göre	S2
Su Buharı aktarım Hızına Göre	W0
Çatlak Örtme Hızına Göre	A0
CO2 Geçirgenliğine göre	C0
Standart	TS EN 1504-3 - R1 sınıfı

AMBALAJ

Tipi	Kraft torba
Net Ağırlık	20 kg
Paletteki Torba Sayısı	60 adet