



Alçı Levha ve Tüm Yüzeyler İçin Dolgu, Tamirat ve Son Kat Yüzey Macunu

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- **READYFIN**, akrilik polimerlerin, kaliteli dolgu maddelerinin ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu ile üretilen, kullanıma hazır derz dolgu, tamirat ve son kat bitirme işlemleri için kullanılan macundur.
- Beton, sıva, alçı, alçı levha, sunta, kontrplak, galvanizli çelik vb. yüzeyler de dâhil olmak üzere birçok iç cephe tavan ve duvar yüzeylerine mükemmel bir yapışma sağlayan ideal bir akrilik saten macundur.
- Duvar ve tavanlardaki kılcal çatlakların doldurulmasında, sıva/ boya işlerinde hasar görmüş kısımların ve ahşap malzeme üzerindeki çivi deliklerinin kapatılmasında, kapı pervazları ve süpürgeliklerin üst kısımlarının kapatılmasında v.b. uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
- Yapısı gereği astar kullanımına gerek kalmaz, tozuzmaz, boya sarfiyatını düşürür.
- Derz bandı ile birlikte rahatlıkla uygulanabilme kolaylığı sağlar.
- Dolgu işlevinin yanısıra pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- Uzun çalışabilme süresi sayesinde zamandan kazandırır.
- Kova içerisindeki **READYFIN** karışımı kullanıma hazırdır.
- Onarım işlerinde kolaylık sağlar.

AVANTAJLAR

- Alçı Levha Uygulamalarınızda Yaygın olarak kullanılan çimento ve alçı esaslı yüzey düzeltme ve/ veya dolgu ürünlerinin yerine kullanılır.
- Kullanıma hazır olması sebebi ile işgücü ve zaman tasarrufu sağlar.
- Boya öncesi astar uygulaması gerektirmez ve boya tüketimini azaltır. Esnek yapıdadır, kabarma ve dökülme yapmaz. Yüksek yapışma gücüne ve dolgu özelliğine sahiptir.
- Tozuma yapmaz ve boya işlemine kolay ve hızlıca geçiş yapılabilmesini sağlar.
- Duvar ve tavanlardaki kılcal çatlakların doldurulmasında, sıva/boya işlerinde hasar görmüş kısımların ve ahşap malzeme üzerindeki çivi deliklerinin kapatılmasında, kapı pervazları ve süpürgeliklerin üst kısımlarının kapatılmasında v.b. uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
- Çabuk kurur, 4 mm kalınlığa kadar uygulanabilir.
- Alçı Levha Uygulamalarınızda derz dolgu ve saten olarak kullanın, çok kısa sürede yüzeyiniz hazır.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir, yağ ve boya gibi tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce ambalaj içindeki malzeme karıştırılmalıdır.
- Tozlu ve kabarmış yüzeylerde astarlama yapılması önemle tavsiye edilir.
- Önceden boyanmış yüzeylere macun uygulanırken, ilk önce su ile yüzey yıkanmalı ve uygulama öncesi kurumaya bırakılmalıdır.
- Kova içerisinde, uygulamaya hazır haldeki **READYFIN**, ilk açıldığında temiz bir karıştırıcı ile su ilave etmeden karıştırılmalıdır.
- **READYFIN**, alçı levha derzlerini ortalayacak şekilde iyici bastırılarak yapıştırılmış bulunan cam elyaf derz bandı üzerine, mala veya spatula ile yüzeye uygulanır.İnce bir kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Kalın dolgu ihtiyaçları için; birden fazla kat, her katın kuruma süresi beklendikten sonra uygulanabilir.
- **READYFIN** alçı levha derz yerlerini tamamen kapatacak şekilde uygulanır.
- **READYFIN** ile vida başları son kat uygulaması öncesi kapatılır.



Alçı Levha ve Tüm Yüzeyler İçin Dolgu, Tamirat ve Son Kat Yüzey Macunu



ÖNERİLER

SAKLAMA KOŞULLARI

- **READYFIN** içerisine başka hiçbir ürün veya malzeme eklemeyiniz.
- Uygulama yapılan ortam sıcaklığı en az +5°C /30°C aralığında olmalıdır.
- **READYFIN** üst üste en fazla 5 kova istiflenmelidir.
- Uygulamaya ara verildiğinde **READYFIN** kovasının kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır.
- **READYFIN** kuru kapalı bir ortamda palet üzerinde ve +5°C'nin üzerindeki ortamlarda, direkt güneş ışığına veya dona maruz kalmayacak şekilde stoklanmalıdır.
- Yukarıda belirtilen uygun şartlarda kapağı açılmadan saklanan **READYFIN**'in 12 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.

STANDART

Sahip Olduğu Standart	TS EN 13963	Derz malzemeleri, alçı levhalar için
Tipi	3A	(Dolgu ve son kat için derz malzemesi- Havayla kuruyan)

TEKNİK ÖZELLİKLER

İçerik	Düşük ağırlıklı akrilik esaslı kullanıma hazır iç cephe derz dolgu ve yüzey macunu
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer Dolgular
Renk	Kırık Beyaz
Yoğunluk	1,70 g/cm ³
Büzülme	<5%
Zehirli İçerik	İçermez
Eğilmede Çekme Dayanımı	≥ 18-25 N
Adezyon Değeri	≥ 0,25-0,30 N/mm ²
Kuruma Süresi	12-24 saat
Tüketim	0.5-1.5 kg/m ² (Yüzey koşullarına bağlı olarak)
Uygulama Kalınlığı (en fazla)	4 mm
Yangına Tepki	A2,s1,d0

AMBALAJ

Tipi	Kova
Net Ağırlık	25 kg ± %2